

請求 番号	収蔵 番号	系	標題	主原料	配合原料		添加物	主な色調								
								白・透明	黒	茶	黄	緑	青	赤	その他	
228	3163	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(灰釉)	砕石麩粉	合成土灰	合成わら灰				○						
229	3164	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(灰釉)	砕石麩粉	合成土灰	合成わら灰				○	○					
230	3165	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(灰釉)	砕石麩粉	合成土灰	合成わら灰				○		○				
231	3166	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(灰釉)	砕石麩粉	合成土灰	合成わら灰				○	○	○				
232	3167	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(灰釉)	砕石麩粉	合成土灰	合成わら灰					○		○			
233	3168	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉釉	砕石麩粉	白石灰	珪石				○	○	○	○			
234	3169	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉釉	砕石麩粉	白石灰	珪石				○	○	○				
235	3170	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉釉	砕石麩粉	白石灰	珪石					○	○	○			
236	3171	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉釉	砕石麩粉	白石灰	珪石					○	○	○			
237	3172	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉釉	砕石麩粉	白石灰	珪石					○	○				
238	3173	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉釉	砕石麩粉	白石灰	珪石						○	○	○		
239	3174	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉釉	砕石麩粉	白石灰	珪石					○	○	○			
240	3175	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉釉	砕石麩粉	白石灰	珪石					○	○	○	○		
241	3176	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(灰釉)	砕石麩粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄8%			○	○	○	○			赤茶
242	3177	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(灰釉)	砕石麩粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄8%				○	○	○			
243	3178	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(灰釉)	砕石麩粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄8%			○	○					
244	3179	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(灰釉)	砕石麩粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄8%				○					
245	3180	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(灰釉)	砕石麩粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄13%				○					
246	3181	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(灰釉)	砕石麩粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄13%				○					
247	3182	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(灰釉)	砕石麩粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄13%			○	○					赤茶
248	3183	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(灰釉)	砕石麩粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄13%				○					
249	3184	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(灰釉)	砕石麩粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄18%			○	○					金茶
250	3185	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(灰釉)	砕石麩粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄18%				○					金茶
251	3186	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(灰釉)	砕石麩粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄18%			○	○					
252	3187	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(灰釉)	砕石麩粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄18%				○					
253	3188	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(灰釉)	砕石麩粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄24%			○	○					
254	3189	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(灰釉)	砕石麩粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄24%				○					
255	3190	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(灰釉)	砕石麩粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄24%			○	○					
256	3191	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(灰釉)	砕石麩粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄24%				○					
257	3951	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(石灰一珪石)	砕石麩粉	白石灰	珪石				○	○					
258	3952	道内長石・陶石・石系	砕石麩粉(石灰一珪石)	砕石麩粉	白石灰	珪石				○		○				
259	3192	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰					○	○				
260	3193	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰					○	○				
261	3194	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰				○	○	○				
262	3195	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰				○	○	○	○			
263	3196	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰				○	○	○				
264	3197	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰				○	○	○	○			
265	3198	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄8%			○	○					黄赤
266	3199	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄8%			○	○	○				黄赤
267	3200	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄8%			○	○					黄赤
268	3201	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄8%			○	○					黄赤
269	3202	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄8%			○	○					黄赤
270	3203	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄8%			○	○					黄赤
271	3204	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄13%			○	○					黄赤
272	3205	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄13%			○	○					黄赤
273	3206	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄13%			○	○					黄赤
274	3207	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄13%			○	○					
275	3208	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄13%			○	○					黄赤
276	3209	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄13%			○	○					
277	3210	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄18%			○	○					
278	3211	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄18%			○	○					
279	3212	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄18%			○	○					
280	3213	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄18%			○	○					
281	3214	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄18%			○	○					
282	3215	道内長石・陶石・石系	石粉	石粉	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄18%			○	○					
283	3216	道外長石・陶石・石系	福島長石(灰釉)	福島長石	合成土灰	合成わら灰			○							
284	3217	道外長石・陶石・石系	福島長石(灰釉)	福島長石	合成土灰	合成わら灰			○		○					
285	3218	道外長石・陶石・石系	福島長石(灰釉)	福島長石	合成土灰	合成わら灰			○							
286	3219	道外長石・陶石・石系	福島長石(灰釉)	福島長石	合成土灰	合成わら灰			○		○	○				
287	3220	道外長石・陶石・石系	福島長石(灰釉)	福島長石	合成土灰	合成わら灰			○							
288	3221	道外長石・陶石・石系	福島長石(灰釉)	福島長石	合成土灰	合成わら灰			○							
289	3222	道外長石・陶石・石系	福島長石(灰釉)	福島長石	合成土灰	合成わら灰	酸化第二鉄8%				○					
290	3223	道外長石・陶石・石系	福島長石	福島長石	合成土灰	合成わら灰	珪酸鉄2%			○			○	○		
291	3224	道外長石・陶石・石系	福島長石(鉄砂)	福島長石	合成土灰	合成わら灰	酸化第二鉄18%				○					金茶
292	3225	道外長石・陶石・石系	福島長石(均窯)	福島長石	合成土灰	合成わら灰	酸化鉄1%、酸化錫3%、酸化チタン3%						○	○		赤紫
293	3226	道外長石・陶石・石系	福島長石(灰釉)	福島長石	合成土灰	合成わら灰	酸化銅5%				○		○			
294	3227	道外長石・陶石・石系	福島長石	福島長石	合成土灰	合成わら灰	酸化銅7%						○			
295	3228	道外長石・陶石・石系	福島長石(辰砂)	福島長石	合成土灰	合成わら灰	酸化銅1%、酸化錫1%、骨灰2%			○				○		赤紫
296	3229	道外長石・陶石・石系	福島長石(織部マツト)	福島長石	合成土灰	合成わら灰	酸化銅4%、酸化錫4%、骨灰4%						○	○		
297	3230	道外長石・陶石・石系	福島長石(灰釉)	福島長石	合成土灰	合成わら灰	酸化銅1%、酸化錫3%、酸化チタン3%					○	○			
298	3231	道外長石・陶石・石系	福島長石(灰釉)	福島長石	合成土灰	合成わら灰	ケイ酸ジルコン6%、酸化錫4%			○						
299	3232	道外長石・陶石・石系	福島長石(白釉)	福島長石	合成土灰	合成わら灰	酸化ジルコニウム6%、酸化ケイ素6%、酸化錫4%、酸化カルシウム2%			○						
300	3233	道外長石・陶石・石系	平津長石釉	平津長石	合成土灰	合成わら灰			○							
301	3234	道外長石・陶石・石系	平津長石釉	平津長石	合成土灰	合成わら灰			○							
302	3235	道外長石・陶石・石系	平津長石釉	平津長石	合成土灰	合成わら灰			○							
303	3236	道外長石・陶石・石系	平津長石釉	平津長石	合成土灰	合成わら灰			○							
304	3237	道外長石・陶石・石系	平津長石釉	平津長石	合成土灰	合成わら灰			○							
305	3238	道外長石・陶石・石系	平津長石釉	平津長石	合成土灰	合成わら灰			○							
306	3239	道外長石・陶石・石系	平津長石釉	平津長石	合成土灰	合成わら灰			○							
307	3240	道外長石・陶石・石系	平津長石釉	平津長石	合成土灰	合成わら灰			○							
308	3241	道外長石・陶石・石系	平津長石釉	平津長石	合成土灰	合成わら灰			○							
309	3242	道外長石・陶石・石系	平津長石釉	平津長石	合成土灰	合成わら灰			○							
310	3243	道外長石・陶石・石系	平津長石釉	平津長石	合成土灰	合成わら灰			○							
311	3244	道外長石・陶石・石系	平津長石釉	平津長石	合成土灰	合成わら灰			○							
312	3245	道外長石・陶石・石系	平津長石釉	平津長石	合成土灰	合成わら灰			○							

請求 番号	収蔵 番号	系	標題	主原料	配合原料	添加物	主な色調							
							白・透明	黒	茶	黄	緑	青	赤	その他
747	3679	植物灰系	すすき灰釉	すすき灰	合成土灰 釜戸長石		○				○			
748	3680	植物灰系	すすき灰釉	すすき灰	合成土灰 釜戸長石		○							
749	3681	植物灰系	すすき灰釉	すすき灰	合成土灰 釜戸長石		○		○					灰
750	3682	植物灰系	すすき灰釉	すすき灰	合成土灰 釜戸長石		○							
751	3683	植物灰系	すすき灰釉	すすき灰	合成土灰 釜戸長石		○				○			
752	3684	植物灰系	すすき灰釉	すすき灰	合成土灰 釜戸長石		○							
753	3685	植物灰系	いたやかえで灰	いたやかえで灰	美瑛白土 籾殻灰				○					灰
754	3686	植物灰系	いたやかえで灰	いたやかえで灰	美瑛白土 籾殻灰		○							
755	3687	植物灰系	いたやかえで灰	いたやかえで灰	美瑛白土 籾殻灰		○				○			
756	3688	植物灰系	いたやかえで灰	いたやかえで灰	美瑛白土 籾殻灰		○							
757	3689	植物灰系	いたやかえで灰	いたやかえで灰	美瑛白土 籾殻灰		○				○			
758	3690	植物灰系	いたやかえで灰	いたやかえで灰	美瑛白土 籾殻灰				○					灰
759	3691	植物灰系	いたやかえで灰	いたやかえで灰	美瑛白土 籾殻灰				○		○			灰
760	3692	植物灰系	いたやかえで灰	いたやかえで灰	美瑛白土 籾殻灰		○							
761	3693	植物灰系	いたやかえで灰	いたやかえで灰	美瑛白土 籾殻灰		○				○			